

# Direktbeschichtung

Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Farben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit einer Dekorkante versehen.

**Beschichtung:** Direktbeschichtung

Melaminharzgetränktes Dekorpapier, das sich durch Druck und Wärme mit der Rohspanplatte verbindet.

**Gegenzug:** Direktbeschichtung

Melaminharzgetränktes Papier, das sich durch Druck und Wärme mit der Rohspanplatte verbindet.

**Trägermaterial:** Rohspanplatte

Mit E1-Bindemittel beleimter, getrockneter Spänekuchen, der unter Druck und Hitze verpresst wird.

- 01 Rohspanplatte mit Direktbeschichtung
- 02 Aufbau einer direktbeschichteten Front

